



H-2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Tel: +36/23-342-238, Fax: +36/23-342-286  
E-mail: qualchem@qualchemrt.hu, Website: www.qualchemrt.hu

P



**Danamid AFEM-5**  
**POLYAMIDE 66 GRADE WITH 5% MOLIBDENE-DISULPHID/**  
**POLIAMID 66 5% MOLIBDÉN\_DUSZULFIDDAL**

PROPERTIES/ TULAJDONSÁG	METHOD OF TESTING/ MÉRÉSI MÓDSZER	UNIT / MÉRTÉK- EGYSÉG	AFEM-5
<b>GENERAL /ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK</b>			
Melt flow index/ Folyási mutatószám	MSZ ISO 1133:1993	Cm <sup>3</sup> /10 min	10-15
Filler content /Töltőanyag tartalom	-	%	5 ± 10%
Moisture content in normal climate (23/50)/ Nedvesség felvétel normál klímában(23/50)	DIN 53714	%	2,0-2,2
<b>MECHANICAL/ MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK</b>			
Tensile strength at flow(50 mm/min)/ Húzófeszültség megfolyáskor (folyáshatár)	ISO 527-1,2	N/mm <sup>2</sup>	>80
Elongation at flow /Nyúlás megfolyáskor	ISO 527-1,2	%	4

These parameters are for information. /A fenti adatok tájékoztató jellegűek.

