



H-2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Tel: +36/23-342-238, Fax: +36/23-342-286  
E-mail: qualchem@qualchemrt.hu, Website: www.qualchemrt.hu



## DANAMID AFGFW10-30

GLASS FIBRE AND MINERAL REINFORCED POLYAMIDE 66,  
ÜVEGSZÁLAT ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOT TARTALMAZÓ POLIAMID 66

Provisional data sheet/ Kísérleti adatlap

PROPERTIES/ TULAJDONSÁG	METHOD OF TESTING/ MÉRÉSI MÓDSZER	UNIT / MÉRTÉK- EGYSÉG	AFGFW10-30
<b>GENERAL /ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK</b>			
Density/ Sűrűség	DIN 53479	g/cm <sup>3</sup>	1,52
Glass fibre and mineral content /Üvegszál és ásványi anyag tartalom	-	%	40±2
Moisture content in normal climate (23/50)/ Nedvesség felvétel normál klímában(23/50)	DIN 53714	%	2,0-2,2
<b>MECHANICAL/ MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK</b>			
Tensile strength at break(50 mm/min)/ Szakítószilárdság	ISO 527-1,2	N/mm <sup>2</sup>	>70
Charpy impact strength/ Ütőhajlító szilárdság (Charpy ), 23 °C	DIN53453	KJ/m <sup>2</sup>	>15
Charpy impact strength/ Ütőhajlító szilárdság 23 °C notched/ hornyolt -	DIN 53453	KJ/m <sup>2</sup>	<10
Hardness Rockwell/ Rockwell keménység	ASTM D 785	Degree/ fok	-

These parameters are for information. /A fenti adatok tájékoztató jellegűek.

