



H-2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Tel: +36/23-342-238, Fax: +36/23-342-286  
E-mail: qualchem@qualchemrt.hu, Website: www.qualchemrt.hu

## Qualiprop PP210 T20

### Alkalmazás / Application:

Erős igénybevételnek kitett fröccsöntött termékek gyártására / For producing well resistant injection moulded products

Jellemzők / Properties	Szabvány / Standard	Mértékegység / Unit	Eredmény / Result
Folyásindex / Melt flow rate (230C / 2,16 kg)	ISO 1133	g / 10 min.	13
Folyáshatár feszültség / Tensile strength at yield	ISO 527	MPa	22
Folyáshatár nyúlás / Elongation at yield	ISO 527	%	9
Szakítószilárdság / Tensile strength at break	ISO 527	MPa	18
Szakadási nyúlás / Elongation at break	ISO 527	%	36
Charpy ütőszilárdság / Charpy impact strength	ASTM D256	KJ / m <sup>2</sup>	64
Charpy ütőszilárdság hornyolt / Charpy impact strength notched	ASTM D256	KJ / m <sup>2</sup>	7
Izod ütőszilárdság / Izod impact strength	ASTM D256	KJ / m <sup>2</sup>	10
Izzítási maradék / Ash content	ISO 3451-1	%	17
Nedvességtartalom / Moisture content	MSZ 16968/1-79	%	0,1

Megjegyzés / Note: A táblázat adatai jellemző értékek / Data in the table are typical values

